

**Productnaam** : **MoTip Zink Reparatiespray**  
**Artikelnummer** : **000555**

Trekpot 8  
4825 BN Breda  
Postbus 202  
4921 AE Made



Tel. 076-5720742  
Fax 076-5720743

## Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige zink reparatiespray voor het herstellen van kleine beschadigingen in ondergronden van dompel verzinkt staal.

## Toepassingen

Goten	Vangrails
Afvoerpijpen	Containers
Teilen	Gieters

## Productkenmerken

Sneldrogend  
Goede dekkraft  
Lichtecht en UV-bestendig  
Goede oppervlakte hardheid  
Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden  
Slijtvast en krasvast  
Uitstekende hechting

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	: 400 ml
Basis	: Acrylaathars
Kleur	: Zilver
VOS-gehalte	: Circa 93% w/w
Vaste stof	: Circa 7% w/w
Spuit opbrengst	: 0,75 gr/sec.
Rendement	: 1,25 tot 1,75 m <sup>2</sup>
Stofdroog	: Na 5 tot 10 minuten
Kleefvrij	: Na 10 tot 20 minuten
Uitgehard/Overspuitbaar	: Na 2 uur
Hittebestendig	: Tot 110°C



## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

### Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

### Lakken

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De zink reparatiespray aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

**De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.**